LUXUS FLOOR CEMENTO GRANA FINE

1. Технические характеристики и область применения

Это эволюция размеров отделки LUXUS PAINT: с LUXUS FLOOR CEMENTO G.F. можно получить необычные и эксклюзивные полы очень небольшой толщины, с эстетическим эффектом абсолютной уникальности, с высокими характеристиками сопротивления; микроцемент может применяться как на новых, так и на старых полах.

LUXUS FLOOR CEMENTO G.F. предназначен для внутренних полов в престижных помещениях, как общественных, так и частных, с особенностью полного отсутствия стыков.

LUXUS FLOOR CEMENTO G.F. не является полимерным полом; это минеральная отделка с компонентами из натурального и инертного камня, характеризующаяся удивительным комфортом, недостижимым с «холодными» и синтетическими эпоксидными полами.

LUXUS FLOOR CEMENTO G.F. позволяет получить сплошное покрытие без швов от стены до стены, что отвечает современным тенденциям в архитектуре.

LUXUS FLOOR CEMENTO G.F. является альтернативой традиционной плитке для облицовки ванных комнат, внутренних душевых, сауны, кухонь, полов и т.д.

Цикл нанесения LUXUS FLOOR CEMENTO G.F. имеет большое преимущество, поскольку состоит из однокомпонентного порошкового продукта, который смешивается с водой, используется как в качестве разглаживающего элемента, так и в качестве отделки, с отличной заполняющей способностью, с подходящей грунтовкой и окончательной защитой. Преимуществами также являются сопротивление сжатию, изгибу и износу.

2. Состав

Смесь специальных гидравлических вяжущих, повышенное сопротивление, кремнезем и каменные инертные вещества, армирующие наполнители, терполимеры, добавки.

3. Способ применения

<u>На плитке:</u>

Тщательно очистите и обезжирьте, проверьте адгезию и сцепление и выполните следующие действия:

1. Нанесите валиком или кистью один слой PRIMER LUXUS FLOOR CEMENTO, равномерно распределяя гранулы, дайте высохнуть не менее 24 часов.

2. Паста: медленно добавьте 18 кг LUXUS FLOOR CEMENTO (или LUXUS FLOOR CEMENTO G.F.) в 5,4 л воды, перемешивая, тщательно перемешайте не менее 5 минут, избегая комков, дайте смеси постоять примерно 10 минут. Любое окрашивание должно выполняться на стадии смешивания с водой перед добавлением LUXUS FLOOR CEMENTO (или LUXUS FLOOR CEMENTO G.F.). Для очень ярких цветов, когда количество красителя может превышать 250 мл, необходимо уменьшить количество воды в пасте до того же объема красителя.

3. Уложить армирующую сетку на поверхность пола из стекловолокна 70-80 г / м², стараясь избегать нахлеста, рекомендуется оставлять расстояние около 5 мм между стыками.

4. Нанесите первый слой LUXUS FLOOR CEMENTO металлическим шпателем, аккуратно покрыв стекловолокно.

5. Через минимум 24 часа нанесите второй слой LUXUS FLOOR CEMENTO, чтобы получить идеальное выравнивание.

6. Нанесите финальный слой LUXUS FLOOR CEMENTO G. F. металлическим шпателем, достигая нужного эффекта. Необходимо на данном этапе наносить осторожно, избегая сильного нажатия на шпатель (в отличие от нанесения венецианской штукатурки). Сильное давление на шпатель может привести к появлению темных пятен.

7. Через 24 часа отшлифовать поверхность шлифовальной машиной (наждачная бумага 80). Шлифовать до получения нужной гладкости.

8. Тщательно удалите следы пыли с помощью влажной, хорошо помятой ткани, избегая попадания капель воды, которые могут образовывать пятна, чтобы поверхность была полностью очищена.

9. Нанесите валиком или распылителем слой Primer Fix Universale, избегая локальных излишков продукта, дайте высохнуть в течение 24 часов.

10. Через 24 часа смешайте два компонента защитного лака OPACO или GLOSS FINISH, размешайте его в течение 3 минут, отфильтруйте и нанесите валиком с коротким ворсом.

11. Через 24 часа нанесите гладким валиком последний защитный слой OPACO FINISH или GLOSS FINISH.

<u>На ассорбентной цементной поверхности:</u>

Проверьте фактическую плотность, полностью аспирируйте и закрепите DERASOL H2O, разбавленным водой в соотношении 1:1. Продолжайте нанесение, как на плитку.

Избегайте нанесения продукта при относительной влажности воздуха более 80%. Не наносите на влажные основания или в местах с повышенной или проникающей влажностью. Измерьте гигрометром на глубине 4 см, чтобы уровень влажности был менее 3%.

4. Технические данные

Удельный вес: 1010 кг / л. ± 0,5%

Аспект: Белый порошок.

Окрашивание: 150 цветов можно получить из нашей таблицы цветов для внешнего покрытия с помощью системы тонирования: Global Tinting System.

Продуктовый цикл выхода:

PRIMER LUXUS FLOOR CEMENTO: 0,15-0,20 Лт / м²

LUXUS FLOOR CEMENTO: 3-4 кг / м² в два слоя в зависимости от желаемой отделки на хорошо выровненной поверхности.

LUXUS FLOOR FINISH: 0,18-0,200 Лт / м²

Вода для смешивания: около 30% (18 кг LUXUS FLOOR CEMENTO на 5,4 л воды; для очень ярких цветов, когда количество красителя может превышать 250 мл, необходимо уменьшить количество воды в пасте до того же объема красителя).

Температура нанесения: от 5 ° C до 30 ° C

Инструмент: Мастерок из нержавеющей стали

Срок службы готовой пасты: 1 час при 20 ° C

Время нажатия: 2 часа при 20 ° C

Время перед использованием (хождением): мин. 24 часа при 20 ° C

Упаковка: канистры полиэтиленовые 18 кг

Хранение: 24 месяца в неповрежденной упаковке, вдали от перепадов температур.

HS-КОД: 32149000

5. Рабочие характеристики

Сопротивление сжатию (EN 13892-2): 26 Н / мм² 28 дней

Сопротивление Флессону (EN 13892-2): 13 Н / мм² 28 дней.

Сцепление с бетоном (EN 13892-8): 3 Н / мм² 28 дней

Огнестойкость (EN 13501-1): A2fl-s1 мм² 28 дней

Повреждение инвалидными колясками (EN 425): абсолютное отсутствие дефектов

6. Пункт спецификаций

Покрытие и отделка бетонных и/или кафельных полов и/или стен с полимерно-цементной отделкой типа LUXUS FLOOR CEMENTO G.F. от G.D.G. PAINT S.r.l. после нанесения крапчатого PRIMER LUXUS FLOOR CEMENTO типа G.D.G. PAINT S.r.l. с защитой из двойного слоя двухкомпонентного полиуретана прозрачного OPACO OR GLOSS FINISH G.D.G. PAINT S.r.l.