Техническая справка
Restart

НАИМЕНОВАНИЕ	Restart
КОД	TP
ОПИСАНИЕ	Изолирующая фоновая краска (никотин, сажа, сухие пятна от воды ...). По своим сцепляющим свойствам может использоваться в качестве связующего основания.
ПОВЕРХНОСТЬ	Все поверхности, такие как гипс и производные от гипса, бетона, дерева (внутренняя отделка) и материалов, полученных из дерева, а также для старых окрашенных поверхностей. Может использоваться в качестве сцепляющей грунтовки по дереву, на старых красках, стекле и цветных металлах.
ПОДГОТОВКА	**Сложные поверхности:** Слегка отшлифуйте, очистите и обезжирите стену и нанесите слой нашей грунтовки «Restart».
ТЕХНИКА	Нанесите равномерный слой краски с помощью кисти или валика. **Если кистью:** Нанести один слой краски разбавленный до 5% воды. **Если валиком:** использовать валик из микрофибры с длинным ворсом 8-12 миллиметров. Хорошо погрузите валик. Начните нанесение краски с верхнего угла зонами в 1 м², перекрестными движениями и не нанося слишком много краски. В завершение разгладить краску валиком вертикальными движениями сверху вниз. **Если краскопультом:** Рекомендуемое сопло и давление: 0.7 bar/ 10psi на низком давлении. Толщина мокрого слоя 80-100мкм.

Little Shop of Colors
22bis rue Emmanuel Philibert, F-06300 Nice.
T : +33 493 267 793 / W : www.littleshopofcolors.eu

Техническая справка

Restart

КРАТКАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Без разбавления	Без разбавления	Сухая на ощупь: 30 мин Следующий слой: 6 ч	10 – 12 м² на литр 1 слой	Очистка инструментов и разбавление H²O
	500 мл 2.5 л	Белый	Очень матовый 2 – 4 %	COV 30г / л ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C	Внутри/ Снаружи

ПОДРОБНЕЕ	Средняя плотность:	1, 43 кг/л
	Связующее вещество:	Модифицированная акриловая смола в водной дисперсии, оксид титана и отобранные наполнители
	Среднее кол-во сухого вещества:	56%
	Возможность воспламенения:	Негорючая
	Толщина:	45 µm
	Версия:	2014 01

Физико-химические данные, приведенные в этой технической справке, действительны для белого продукта. Целью данной технической справки является информирование наших клиентов о свойствах нашего продукта. Содержащаяся в ней информация основана на наших текущих знаниях. Мы приглашаем наших клиентов проверить пригодность продукта по характеру и состоянию средств и провести репрезентативные тесты. Наши клиенты должны убедиться, что эта справка не была заменена или изменена на более поздний выпуск.

Little Shop of Colors
22bis rue Emmanuel Philibert, F-06300 Nice.
T : +33 493 267 793 / W : www.littleshopofcolors.eu