

THE LITTLE GREENE

Floor Paint

Краска для пола

Назначение

Крепкая полиуретановая краска на алкидной основе с полуматовым блеском с превосходной стойкостью к мытью и обуви. Для бетонных и деревянных полов со низкой или средней интенсивностью эксплуатации.

Устойчив к большинству бытовых химикатов, растворов и маслам. Препятствует пылеобразованию.

Поверхности

Сталь, цветные металлы и дерево, предварительно подготовленные и прогрунтованные. Очищенный от загрязнений, пыли и цветения бетон, предварительно подготовленный и прогрунтованный.

Не рекомендуется для битума, асфальта, высокощелочных основ, химически и механически поврежденный бетон.

Упаковка	2,5 литра
Диапазон цветов	Little Greene (цвета других систем также доступны)
Расход	До 13 м ² с одного литра в зависимости от состояния поверхности и пористости.
Время высыхания	В нормальных условиях на отлив 2 часа. Повторный слой на следующий день.
Окружающая среда	Содержание ЛОС 35% (высокое)

Техническая информация

Степень блеска	50%
Удельный вес	1,04-1,18 в зависимости от цвета
Распыление	(Воздушное) Разбавить на 5% уайт-спиритом (Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

Содержание твердых частиц по объему 52%

Little Greene

— PAINT & PAPER 1773 —

THE LITTLE GREENE

Floor Paint

Краска для пола

Диапазон толщин сухой пленки

35-40 мкм на гладких, прогрунтованных
поверхностях

Подготовка

Поверхности перед нанесением краски должны быть чистыми и сухими. Поверхности, ранее крашеные эмалями или двухкомпонентными красками для пола, должны быть обработаны абразивным материалом для лучшей адгезии и прогрунтованы.

Информация по нанесению

Хорошо размешайте краску. Первые слои на некрашеный ранее бетон или дерево нужно разбавить на 10-20% уайт-спиритом для лучшего проникновения краски в структуру. Краска готова для нанесения кистью, валиком или безвоздушным распылителем без разбавления. Обычно рекомендуется 1 или 2 слоя для новых полов. Незначительную эксплуатацию можно допустить через 24-48 часов после нанесения в зависимости от темпов высыхания краски. Полное отвердевание происходит через 7-10 дней.

Очистка

Промойте оборудование уайт-спиритом сразу после использования.

Предостережения

Заранее ознакомьтесь с инструкцией по нанесению. Обеспечьте максимальную вентиляцию при нанесении краски и ее высыхании.

Меры предосторожности

Перед применением изучите приложенную инструкцию по охране здоровья и технике безопасности и следуйте рекомендациям, указанным на этикетке. Остерегайтесь вдыхать распыленную краску и попадания краски на кожу. Используйте средства индивидуальной защиты – очки, маску и перчатки. При попадании на глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.

Места попадания на кожу должны быть промыты очистительным средством, мылом и водой. Хранить вдали от источников огня. Не курить вблизи продукта.